

## DG-SC

### Brandschutzspachtel intumeszierend

#### Beschreibung

Universell einsetzbarer Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis; bildet unter thermischer Einwirkung einen festen, wärmedämmenden Schaumkörper und ist beständig gegen Feuchtigkeit, Witterung und UV-Strahlung.

#### Einsatzbereiche

- Abschottung von Elektroinstallationen und Rohrleitungen in leichten Trennwänden, Massivwänden und Decken.
- Ringspaltverschluss um Einzelkabel- und Einzelrohrdurchführungen nach nationalen Richtlinien zur erleichterten Leitungsführung, z. B. (M)LAR.



#### Lieferung und Verpackung

| DG-SC          |           |
|----------------|-----------|
| Verpackung     | Kartusche |
| Gebindegröße   | 310 ml    |
| Stk. / Karton  | 12 Stk.   |
| Stk. / Palette | 600 Stk.  |
| Artikelnummer  |           |
|                | 01157000  |

## DG-SC

### Technische Daten

|                                          |                                                                                                                                                             |                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Farbe                                    | anthrazit                                                                                                                                                   |                 |
| Dichte (+20 °C)                          | 1300 kg/m <sup>3</sup> +/- 10%                                                                                                                              |                 |
| Viskosität (+20 °C)                      | pastös                                                                                                                                                      |                 |
| Schaumfaktor                             | 15–26,5-fach                                                                                                                                                |                 |
| Blähdruck                                | 1,0–1,9 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                   |                 |
| Verarbeitungstemperatur                  | +5 – +25 °C                                                                                                                                                 |                 |
| Nutzungskategorie                        | Typ X                                                                                                                                                       | gem. EOTA TR024 |
| Verarbeitungshinweise                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applikation durch Spachteln,</li><li>• Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein</li></ul>               |                 |
| Beständigkeit des verarbeiteten Produkts | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gegen den Kontakt mit Lösemitteln und nachträglich aufgebraachte Anstriche</li><li>• Gegen ständige Nässe</li></ul> |                 |
| Lagerung                                 | Kühl und trocken (+5 – +25 °C). Vor Frost schützen!<br>Ungeöffnet bei sachgerechter Lagerung mindestens 18 Monate lagerfähig.                               |                 |
| Sicherheitshinweise (MSDS)               | Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.                                                                                                             |                 |
| Leistungserklärung (DOP)                 | 01157000-DG-SC                                                                                                                                              |                 |