



Akustic EP 3

Estrich-Dämmplatte

Anwendung

Für die Trittschall-, Luftschall- und Wärmedämmung von Geschossdecken und Boden unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen, Trockenestrichen, Gussasphaltestrichen und als Abdeckplatte für Trockenschüttungen.

- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%
- Anwendungsgebiete DIN 4108-10: DES-sg
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- bis 2,0 kPa Verkehrslast unter Trockenestrich
- bis 2,0 kPa Verkehrslast unter Gussasphaltestrich
- bis 20,0 kPa Verkehrslast unter Nassestrich
- CP2, T7
- LABS-konform





Estrich-Dämmplatte

Material

Steinwolle - Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Anmerkung Q

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DES-sg: Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutzanforderungen, Trittschalldämmung, geringe Zusammendrückbarkeit

Verarbeitungshinweise

Unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen für höhere Belastung (z. B. Lagerräume, Werkstätten, Supermärkte):

- Nutzlast $\leq 10,0$ kPa in Dicke ≤ 25 mm
- Nutzlast $\leq 20,0$ kPa in Dicke ≥ 30 mm

Unter Trockenestrichen mit Nutzlast $\leq 2,0$ kPa, Einzellast $\leq 1,0$ kN (Eignungs- und Verlegehinweise der Trockenestrich-Hersteller beachten):

- einlagig in Dicke ≤ 40 mm unter Rigidur Estrichelementen 20 / 25 (geprüfte Trittschallpegelminderungen siehe technische Eigenschaften - Schallschutz)
- einlagig in Dicke ≤ 20 mm unter 25 mm dicken Fermacell Estrichelementen
- einlagig in Dicke = 12 mm unter weiteren 25 mm dicken Trockenestrichen aus Gipsfaserplatten
- einlagig in Dicke ≤ 30 mm unter großformatigen, 25 mm dicken, Holzwerkstoffplatten

Unter Gussasphaltestrichen:

- einlagig in Dicke ≤ 30 mm mit Nutzlast $\leq 2,0$ kPa
- EP 3 muss in jedem Fall mit einer ausreichend verformungs- und temperaturbeständigen (≥ 250 °C) Dämmplatte abgedeckt werden, um die lastverteilende Wirkung des thermoplastischen Estrichs zu sichern
- für Aufstandsflächen von Einzellasten sind zusätzliche Überlegungen erforderlich, ebenso für Fahrbeanspruchung

Geeignet als trittschalldämmende Abdeckplatte für mechanisch gebundene Trockenschüttungen, die setzungssicher sind und keine nachträgliche Verdichtung benötigen, z. B. Rigidur Schalldämmschüttung.

Lagerungshinweis

In der Einzelverpackung, trocken und gegen mechanische Beschädigung geschützt lagern. Vorsichtig transportieren, nicht werfen. Kartonverpackte Produkte nicht auf Kante oder Ecke absetzen.

Technische Eigenschaften				
Eigenschaft	Zeichen	Einheit	Kenngrößen und Messwerte	Norm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	W/(m·K)	0,040	DIN 4108-4
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/(m·K)	0,039	DIN EN 13162
Euroklasse			A1 nichtbrennbar	DIN EN 13501
Schmelzpunkt		°C	> 1000	DIN 4102-17
Temperaturverhalten		°C	Verwendung bis 150, kurzzeitig sind Temperaturen bis 250 möglich	
Spezifische Wärmekapazität	c	kJ/(kg·K)	1,03	DIN EN ISO 10456
Grenzabmessung für die Dicken	T		7	DIN EN 13162
Zulässige Verkehrslast		kPa	$\leq 2,0$ Trockenestrich, $\leq 2,0$ Gussasphaltestrich, $\leq 20,0$ Nassestrich	DIN 1055-3



Estrich-Dämmplatte

Technische Eigenschaften				
Eigenschaft	Zeichen	Einheit	Kenngößen und Messwerte	Norm
Langzeit-Kriechverhalten	CC		(2/1/10)12 (Prüfung unter 12 kPa Belastung (Nutzlast 10 kPa + Eigengewicht Estrich 2 kPa))	DIN EN 13162
Glimmverhalten	NoS		Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen.	DIN EN 16733
Silikonfreiheit			frei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen	VW PV 3.10.7/3.2.1
Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl	μ		1	DIN EN ISO 10456
Schallschutz			$\Delta L_{w} = 25$ dB für EP 3 in 12 mm + Rigidur Estrichelement 20 mm $\Delta L_{w} = 28$ dB für EP 3 in 20 mm + Rigidur Estrichelement 20 mm	DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654
Zusammendrückbarkeit	CPI	mm	2 (≤ 2)	DIN EN 13162

Dynamische Steifigkeit (Kenngößen abhängig Bemessungsdicke)	
Bemessungsdicke (mm)	Kenngößen s' (MN/m ³)
40	50
30	50
25	40
20	40
12	40

Lieferformen DE						
Bestell-Nr.	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm
7086240	1,00	3,0000	21	63,000	1200 × 625	40
7086230	0,75	3,7500	21	78,750	1200 × 625	30
7086225	0,60	4,5000	21	94,500	1200 × 625	25
7086220	0,50	6,0000	21	126,000	1200 × 625	20
7086212	0,30	9,0000	24	216,000	1200 × 625	12

Die Dicke ist das Bezugsmaß für die Bemessung der Estrichdicke nach DIN 18 560-2.
Dicke 12 mm mit Vlieskaschierung.

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.